Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

MAXIGRAS 70

DESCRIPCIÓN:
Grasa lubricante Extrema Presión formulada con aditivos sólidos y un alto contenido en cobre micronizado, especialmente seleccionados para soportar temperaturas y condiciones extremas de trabajo. Exenta de plomo y metales pesados tóxicos.

APLICACIONES:
Grasa especialmente recomendada para martillos hidráulicos de perforación y en general para maquinaria de perforación, así como en roscas de terminales de los equipos de sondeo.
Facilita el ensamblaje/desensamblaje de las roscas terminales en barrenos de perforación.
Grasa conductora empleada en conexiones y tendidos eléctricos.

VENTAJAS:
Excelente comportamiento a muy altas temperaturas mediante formación de película metálica.
Repele el agua, evitando el agarrotamiento por oxidación.
Excelente conductividad térmica y eléctrica.
Disponible en consistencias NLGI 1.
Temperatura de servicio desde -30°C a +370°C (-22°F a + 698°F)
Elevado rendimiento, gran poder cubriente.
Resistente a soluciones alcalinas, ambientes salinos, vapor de agua…
Excelente capacidad para soportar cargas extremas y elevados pares de torsión.
Excelente bombeabilidad, incluso a bajas temperaturas. Mantiene limpios los circuitos de lubricación, evitando la formación de depósitos, garantizando una presión y un caudal óptimos en todo momento.

ESPECIFICACIONES

CHARBONAGE DE FRANCE
TIMKEN

Altas Tª

Altas cargas

COLOR COBRE

DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	NORMA	VALOR
Consistencia (Grado NLGI)	DIN 51818	1
Espesante (Naturaleza)	----	Jabón de litio
Color	Visual	Cobrizo
Aceite base (Grado de viscosidad ISO)	ISO 3448	100
Punto de gota, °C (°F)	ASTM D-2265	> 180 (+356)
Pérdida de penetración: Después de 10^5 golpes, 25°C, (77°F), puntos	ASTM D-217	<+25
Resistencia al agua, 3h, 90°C (194°F)	DIN 51807	1
Corrosión al cobre	ASTM D-130	1a
Test de corrosión	ASTM D-665	Pasa
Test EP, 4 Bolas, soldadura (kg)	IP-239	≥ 500

Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, no constituyen base para la fijación de especificaciones. Olipes SL se reserva el derecho de modificar los datos indicados sin previo aviso".

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

MAXIGRAS 70

INDICACIONES DE USO:
La grasa MAXIGRAS 70, se suministra en consistencias NLGI: 1. (Consultar cantidad mínima para otros grados de consistencia). MAXIGRAS 70 es compatible con cualquier grasa de igual base (espesante, aceite y sistema de aditivos). En caso de duda consulte con nuestro departamento técnico.

PRESENTACIÓN:
Envases de 20 L.

La presentación hace referencia a las capacidades estándar de los envases. La cantidad neta de producto envasado podrá variar en función del tipo de grasa y de las MMPP empleadas, siendo registrada en cada lote de envasado.