Olipes
The Professionals' Lubricants

HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

OLICUT PC

DESCRIPCION:

Aditivo especialmente desarrollado para potenciar las propiedades EP de los aceites de mecanización.

CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS:

	NORMA	VALOR
NATURALEZA	-------	PETROLIFERA
DENSIDAD A 15° C	ASTM D-1298	1,250 – 1,275
VISCOSIDAD cSt. 40°C	ASTM D-445	> 250
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	ASTM D-92	> 150

PROPIEDADES:

Facilita operaciones de mecanización severa en aceros duros y chapas de acero inoxidable.

Posee una elevada lubricidad y untuosidad disminuyendo rozamientos.

Aporta gran calidad de acabado, evitando rayados y soldaduras entre útiles, aumentando con ello su duración.

MODO DE EMPLEO:

- Como aditivo EP: añadir en concentraciones desde el 5% al 30% según la severidad de la operación a realizar. Adicionar sobre el aceite en circulación para favorecer el proceso de mezclado.

- En operaciones de embutición y/o estampación en frío de chapas de acero inoxidable, aceros duros y muy duros: aplicar puro mediante rodillo, brocha, pulverización, etc.

PRESENTACION:

Bidones de 50 lts y 200 lts.

0712