

MAXIGRAS 593 (SPRAY) GRAISSE ATOXIQUE - H1

DESCRIPTION:

Graisse atoxique contenant du PTFE, conçue pour la lubrification d'éléments mécaniques soumis à des charges élevées dans l'industrie alimentaire. Les composants utilisés dans sa formule respectent les exigences établies par la réglementation FDA dans la section 21 CFR 178.3570.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:

- ✓ Excellent comportement à basses et hautes températures.
- ✓ Bonne résistance à l'eau, à la vapeur d'eau, aux acides et alcalis.
- ✓ Contient des additifs EP et PTFE pour supporter de fortes charges dynamiques et coulissantes, y compris dans des conditions de travail et températures extrêmes.
- ✓ Degré de protection élevé contre la corrosion, l'usure et l'oxydation. Propriétés "long-life".
- ✓ Facile à pomper.
- ✓ Excellente adhérence, réduisant les pertes et allongeant les intervalles de relubrification.
- ✓ Température d'utilisation de -30°C à +160°C (-22°F à +320°F)

APPLICATIONS:

- ✓ Coussinets, roulements, rondelles, guides, moyeux dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique, instrumentale et de la chimie surtout au niveau des points présentant un risque de contact accidentel avec l'aliment.
- ✓ Système de graissage de tout élément mécanique qui exige des propriétés atoxiques et de hautes performances.

SPÉCIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITÉ :

Ce n'est pas important. Ne s'applique qu'aux produits en vrac.



Hautes charges



Hautes T^a



BLANC NÂCRE

HOMOLOGATIONS:

Categoría Code H1
NSF Registration N°: 161039



DONNÉES TECHNIQUES:

CARACTERISTIQUES	NORME	VALEUR
Type d'épaississant	-	Aluminium Complexe
Couleur	Visuel	Blanc nacré
Viscosité cinématique de 'huile de base à 40°C (cSt)	ASTM D-445	150 - 220
Résistance à l'oxydation Perte maxi après 100 heures (psi)	ASTM D-942	2
Résistance à l'eau 90°C (194°F)	DIN 51807	1
Corrosión Emcor, Agua destilada	DIN 51802	0/0
Test EP, 4 Billes, soudure (kg)	IP-239	> 320

Ces données représentent des valeurs moyennes après différents tests. Compte tenu de la grande variété des conditions de fonctionnement, elles ne constituent pas une base pour fixer les spécifications. Olipes SL se réserve le droit de modifier les données indiquées sans préavis.

MODE DE EMPLOIE:

Pulvériser avec le récipient en position verticale. Agiter vigoureusement avant utilisation.

Vaporisateur inflammable. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou d'autres sources d'ignition.

PRÉSENTATION:

Spray de 520 ml,