HEADQUARTERS – FACTORY
P. E. Borondo – Aluminio 2-3
28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:
0034 918 765 244
0034 918 733 886
comercial@olipes.com
clientes@olipes.com

OTHER COUNTRIES:
0034 918 765 603
0034 918 733 886
export@olipes.com
exportation@olipes.com

FLOW DES A

DESCRIÇÃO:

Produto descofrante de uso universal, emulsionável em água, formulado com bases petrolíferas de natureza parafínica e aditivos especialmente selecionados.
Produto respeitador do meio ambiente e dos operários. Isento de compostos orgânicos voláteis (VOC's), solventes e combustíveis (gasóleo). Ininflamável.

APLICAÇÕES:

Especialmente recomendado para a descofragem de todo o tipo de pré-fabricados de betão, vigas, postes, separadores centrais, pontes, pilares, etc.
Recomendado como anti-aderente, aplicado puro em ferramentas, complementos, chassis, caixas e carroçarias de veículos de construção, indústria mineira, perfuração e outros equipamentos móveis e fixos, para evitar a aderência de Barro, cimento, betão ou asfalto e facilitar a sua limpeza posterior sem danificar a pintura, os vidros, metais, plásticos, borrachas e pneus.

PROPRIEDADES:

Pela sua aderência, forma uma fina película sobre os moldes que permite uma proteção eficaz contra a corrosão e um acabamento correto.
NÃO MANCHA, não ataca os moldes nem penetra no betão.
Reduz os riscos de rutura de peças na descofragem, assim como a tendência para a formação de concavidades, melhorando o aspeto das superfícies de descofragem.
Garante uma maior duração da madeira em descofragens, evitando a sua deformação e estilhaçamento.
Evita a aderência do betão aos moldes, facilitando com isso a sua limpeza e aumentando a sua duração.

DADOS TÉCNICOS:

	NORMA	VALOR
Natureza	--------	Petrolífera
Aparência (na sua forma pura)	Visual	Líquido oleoso amarelo claro. Brilhante e transparente.
Aspecto (diluído em água 50%)	Visual	Líquido oleoso amarelo-leitoso ligeiramente leitoso.
Viscosidade a 40ºC, cSt	ASTM D-445	11,0 – 16,0
Densidade a 15ºC (Kg/L)	ASTM D-1298	0,855 - 0,875
Ponto de inflamação (ºC)	ASTM D-92	160
Ponto de congelação (ºC)	ASTM D-97	-10

MODO DE UTILIZAÇÃO:

É utilizado puro ou misturado com água (adicionando o descofrante à água), em proporções descofrante-água de 1:20 a 1:1.
Pode ser aplicado com pincel, pistola, esponja ou por imersão.

APRESENTAÇÃO:

Bidões de 20 litros e 200 litros.